



Granite[®] Access

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Eigenschappen | Thermohardende verf | |
| Toepassingen | Dunne bekleding voor buitentoepassingen | |
| Beschrijving | Dikte | 15 micron |
| | Samenstelling | Zichtzijde: grondlaag van 3 micron + toplaag van 12 micron Rugzijde: backcoat van 5 of 7 micron |
| | Glans | 20-30 GU |
| | Kleuren | Specifiek kleurenpalet Andere kleuren op aanvraag |
| | Aspect | Glad |
| | Tijdelijke bescherming (optioneel) | Zelfklevende folie of warmlasfolie |
| Testresultaten | Hechting van de bekleding (T-bend) | ≤ 2 T |
| | Weerstand tegen scheuren bij het plooiën (T-bend) | ≤ 3 T |
| | Slagvastheid | 15 J |
| | Clemen krasweerstand | ≥ 1,5 kg |
| | Potloodhardheid van het oppervlak | HB tot H |
| | Corrosieweerstand: • Zoutneveltest | 240 uur |
| | Condensatieweerstand (QCT) | 1000 uur |
| | UV-bestendigheid: • QUV (UVA + H ₂ O) (2000 uur) | ΔE ≤ 5; GR ≥ 30% |
| Opmerkingen | Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z150. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding. | |