

Estetic[®] Access

Eigenschaften	Thermoplastischer Lack	
Anwendungen	Auskleidung, Möbel, Innenraumanwendungen	
Beschreibung	Dicke	15 µm
	Zusammensetzung	Vorderseite: 15 µm Deckanstrich Rückseite: 5 oder 7 µm Rückschicht
	Glanz	20-30 GE
	Farbe	A9002, A9010, A9881 Weitere Farben auf Wunsch
	Aussehen	Glatt
	Vorübergehender Schutz (optional)	Selbstklebefolie oder Heißsiegelfolie
	Leistung	Haftung der Beschichtung
Widerstandsfähigkeit gegenüber Rissbildung beim Biegen		≤ 3 T
Schlagfestigkeit		15 J
Clemen Kratzfestigkeit		≥ 1 kg
Bleistifthärte der Oberfläche		HB bis H
Salzsprühnebelbeständigkeit		150 Stunden
Anmerkungen	Diese Leistungseigenschaften beziehen sich speziell auf die Metallbeschichtung Z100. Falls ein Produkt (Folie, Öl, Schaum, Kleber, Lack usw.) nach der Auslieferung des Coils aufgebracht wird, muss die Beschichtung überprüft werden.	