

# Estetic<sup>®</sup> Standard

<b>Eigenschappen</b>	Thermohardende verf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goede corrosieweerstand</li> <li>• Goede vervormbaarheid</li> </ul>
<b>Toepassingen</b>	<b>Basisbekleding voor binnentoepassingen: rekken, radiators, behuizingen</b>	
<b>Beschrijving</b>	Dikte	25 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: grondlaag van 5 micron + toplaag van 20 micron Rugzijde: backcoat van 5, 7, 10 of 12 micron
	Glans (Gardner 60°)	30 GU Andere glanswaarden op aanvraag
	Kleuren	Kleurenpalet Andere kleuren op aanvraag
	Aspect	Glad
	Tijdelijke bescherming (optioneel)	Zelfklevende folie of warmlasfolie
	<b>Testresultaten</b>	Hechting van de bekleding
Weerstand tegen scheuren bij het plooiën		≤ 3 T
Slagvastheid		18 J
Potloodhardheid van het oppervlak		HB tot H
Zoutneveltest		240 uur
Weerstand tegen zuren en basen		Goed
Weerstand tegen solventen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alifaten en alcoholen</li> <li>• Ketonen</li> <li>• Aromaten</li> </ul>		Zeer goed Laag Goed tot zeer goed
Weerstand tegen minerale oliën		Zeer goed
<b>Opmerkingen</b>	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z100. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding.	