

Estetic[®] Lighting 82

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Eigenschappen | Thermohardende verf | <ul style="list-style-type: none"> • Zeer hoge weerkaatsing • Goede vervormbaarheid |
| Toepassingen | Verlichting | |
| Beschrijving | Dikte | 25 micron |
| | Samenstelling | Zichtzijde: grondlaag van 5 micron + toplaag van 20 micron Rugzijde: backcoat van 5, 7, 10 of 12 micron |
| | Glans (Gardner 60°) | Gewoonlijk: 50-90 GU |
| | Lichtweerkaatsing (Y) | ≥ 82 |
| | Kleuren | Verschillende soorten wit |
| | Aspect | Glad |
| | Tijdelijke bescherming (optioneel) | Zelfklevende folie of warmasfolie |
| Testresultaten | Hechting van de bekleding | 0,5 T |
| | Weerstand tegen scheuren bij het plooiën | 2 T |
| | Slagvastheid | 18 J |
| | Potloodhardheid van het oppervlak | HB tot F |
| | Zoutneveltest | 240 uur |
| | Weerstand tegen zuren en basen | Goed tot zeer goed |
| | Weerstand tegen solventen: | |
| | • Alifaten en alcoholen | Goed tot zeer goed |
| | • Ketonen | Laag |
| | • Aromaten | Goed tot zeer goed |
| | Weerstand tegen minerale oliën | Zeer goed |
| Opmerkingen | Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z100. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding. | |