

# Estetic<sup>®</sup> Mat

<b>Propriétés principales</b>	Peinture thermodurcissable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne aptitude à la déformation</li> <li>• Aspect mat</li> <li>• Facile à nettoyer</li> <li>• Excellente résistance au marquage par galets métalliques</li> </ul>
-------------------------------	----------------------------	--

<b>Applications</b>	<b>Plafonds métalliques (armatures de plafonds suspendus, dalles, panneaux perforés, accessoires, etc.), panneaux intérieurs, portes</b>
---------------------	--

<b>Description</b>	Epaisseur	25 microns
	Composition	Face supérieure : 5 microns de primaire + 20 microns de finition Face inférieure : 5, 7, 10 ou 12 microns de revêtement envers
	Brillance (Gardner 60°)	Habituelle : 15 UB Possible : 5-20 UB
	Teintes	Teintes spécifiques sur demande
	Aspect	Lisse, structuré
	Protection temporaire (option)	Film auto-adhésif ou film appliqué à chaud
<b>Performances</b>	Adhérence du revêtement	≤ 0,5 T
	Résistance à la fissuration par pliage	≤ 2 T
	Résistance aux chocs	18 J
	Dureté «crayon» superficielle	De HB à F
	Test de brouillard salin	240 heures
	Catégorie de résistance au feu : NF EN 13501-1	A1
	Résistance aux acides et bases	Bonne
	Résistance aux solvants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• aliphatiques et alcooliques</li> <li>• cétoniques</li> <li>• aromatiques</li> </ul>	Bonne à très bonne Faible Bonne
	Résistance aux huiles minérales	Très bonne

**Remarques** Ces performances se réfèrent spécifiquement au revêtement métallique Z100. En cas d'application d'un produit (film, huile, mousse, colle, peinture, etc.) après la livraison de la bobine, s'assurer de sa compatibilité avec le revêtement.