



# Estetic<sup>®</sup> Tex

<b>Propriétés principales</b>	Peinture thermodurcissable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Très bonne résistance à l'abrasion</li> <li>• Bonne aptitude à la déformation</li> <li>• Très bonne dureté de surface</li> </ul>
<b>Applications</b>	<b>Mobilier métallique, rayonnages, boîtiers d'appareils ménagers, appareils de climatisation, radiateurs, habillages, etc.</b>	
<b>Description</b>	Epaisseur	35 microns
	Composition	Face supérieure : 20 microns d'une couche de fond colorée + 15 microns de vernis texturé Face inférieure : 5, 7, 10 ou 12 microns de revêtement envers
	Brillance (Gardner 60°)	Habituelle : 30-50 UB
	Teintes	Teintes spécifiques sur demande
	Aspect	Texturé
	Protection temporaire (option)	Non applicable
<b>Performances</b>	Adhérence du revêtement	≤ 0,5 T
	Résistance à la fissuration par pliage	≤ 2 T
	Résistance aux chocs	18 J
	Dureté «crayon» superficielle	De H à 2H
	Test de brouillard salin	240 heures
	Résistance aux acides et bases	Bonne à très bonne
	Résistance aux solvants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• aliphatiques et alcooliques</li> <li>• cétoniques</li> <li>• aromatiques</li> </ul>	Très bonne Faible Bonne
	Résistance aux huiles minérales	Très bonne
<b>Remarques</b>	Ces performances se réfèrent spécifiquement au revêtement métallique Z100. En cas d'application d'un produit (film, huile, mousse, colle, peinture, etc.) après la livraison de la bobine, s'assurer de sa compatibilité avec le revêtement.	