

Estetic[®] Flex

Eigenschappen	Thermohardende verf	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer goede vervormbaarheid • Zeer goede slijtageweerstand • Goede oppervlakhardheid
Toepassingen	Binnentoeepassingen in de bouw en in de algemene industrie die hoge flexibiliteit vereisen: HEVAC, meubilair enz.	
Beschrijving	Dikte	25 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: grondlaag van 5 micron + toplaag van 20 micron Rugzijde: backcoat van 5, 7, 10 of 12 micron
	Glans (Gardner 60°)	Gewoonlijk: 30-80 GU
	Kleuren	Specifieke kleuren op aanvraag
	Aspect	Glad, korrelig
	Tijdelijke bescherming (optioneel)	Zelfklevende folie of warmteafolie, op gladde bekleding
	Testresultaten	Hechting van de bekleding
Weerstand tegen scheuren bij het plooiën		1 T*
Slagvastheid		18 J
Potloodhardheid van het oppervlak		HB tot H
Zoutneveltest		240 uur
Weerstand tegen zuren en basen		Goed tot zeer goed
Weerstand tegen solventen: • Alifaten en alcoholen • Ketonen • Aromaten		Zeer goed Laag Goed
Weerstand tegen minerale oliën		Zeer goed
Opmerkingen	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z100. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding.	

* Gegevens geldig voor staal met een dikte ≤ 1,5 mm