



Estetic[®] Clean

Propriétés principales

Revêtement colaminé
(film + peinture)

- Environnements intérieurs agressifs et très humides
- Très bonne aptitude à la déformation
- Résistance à la rayure
- Résistance chimique élevée
- Aptitude au contact alimentaire (sur demande)
- Résistance aux taches, à la poussière, aux produits d'entretien, etc.

Applications	Panneaux pour chambres froides (plafonds, cloisons, portes, etc.), stockages alimentaires	
Description	Epaisseur	55 microns
	Composition	Face supérieure : 3 couches (15 microns de primaire, 20 microns de couche de fond, 20 microns de film)
		Face inférieure : 5, 7, 10 ou 12 microns de revêtement envers
	Brillance (Gardner 60°)	Habituelle : 30 UB
	Teintes	Teintes spécifiques sur demande
Aspect	Lisse	
Performances	Adhérence du revêtement	0 T
	Résistance à la fissuration par pliage	1 T
	Résistance aux chocs	18 J
	Dureté «crayon» superficielle	2H
	Test de brouillard salin	360 heures
	Résistance à la condensation (QCT)	1000 heures
	Catégorie de résistance au feu : NF EN 13501-1	A1
	Résistance aux produits d'entretien	Très bonne
	Sécurité alimentaire	Aptitude au contact alimentaire (sur demande)
	Résistance aux acides et bases	Très bonne
	Résistance aux solvants : • aliphatiques et alcooliques • cétoniques • aromatiques	Très bonne Très bonne Très bonne
Résistance aux huiles minérales	Très bonne	
Remarques	Ces performances se réfèrent spécifiquement au revêtement métallique Z100. En cas d'application d'un produit (film, huile, mousse, colle, peinture, etc.) après la livraison de la bobine, s'assurer de sa compatibilité avec le revêtement.	