



Estetic[®] Clean

Eigenschappen	Gecolamineerde bekleding (folie + verflaag)	<ul style="list-style-type: none"> • Agressieve en heel natte binnenomgevingen • Zeer goede vervormbaarheid • Krabbestendig • Hoge chemische bestendigheid • Geschikt voor contact met voedsel (op aanvraag) • Weerstand tegen vlekken, vuil, reinigingsproducten enz.
Toepassingen	Panelen voor koelruimten (plafonds, scheidingswanden, deuren enz.), voorraadkamers	
Beschrijving	Dikte	55 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: 3 lagen (grondlaag van 15 micron, onderlaag van 20 micron, folie van 20 micron) Rugzijde: backcoat van 5, 7, 10 of 12 micron
	Glans (Gardner 60°)	Gewoonlijk: 30 GU
	Kleuren	Specifieke kleuren op aanvraag
	Aspect	Glad
Testresultaten	Hechting van de bekleding	0 T
	Weerstand tegen scheuren bij het plooiën	1 T
	Slagvastheid	18 J
	Potloodhardheid van het oppervlak	2H
	Zoutneveltest	360 uur
	Condensatieweerstand (QCT)	1000 uur
	Classificatie brandgedrag: NF EN 13501-1	A1
	Weerstand tegen huishoudelijke producten	Zeer goed
	Voedselveiligheid	Geschikt voor contact met voedsel (op aanvraag)
	Weerstand tegen zuren en basen	Zeer goed
	Weerstand tegen solventen: • Alifaten en alcoholen • Ketonen • Aromaten	Zeer goed Zeer goed Zeer goed
	Weerstand tegen minerale oliën	Zeer goed
Opmerkingen	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z100. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding.	