



Estetic[®] Wet

Eigenschappen	Thermohardende verf	<ul style="list-style-type: none"> • Hoge glans • Zeer goede vervormbaarheid • Goede weerstand tegen detergenten
Toepassingen	Huishoudtoestellen: wasmachines, droogkasten, vaatwasmachines, kleine toestellen enz.	
Beschrijving	Dikte	25 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: grondlaag van 5 micron + toplaag van 20 micron Rugzijde: hoogglanzende backcoat van 7, 10 micron
	Glans (Gardner 60°)	Gewoonlijk: 60-90 GU
	Kleuren	Specifieke kleuren op aanvraag
	Aspect	Glad, orange peel
	Tijdelijke bescherming (optioneel)	Zelfklevende folie of warmtefolie
Testresultaten	Hechting van de bekleding	0 T
	Weerstand tegen scheuren bij het plooiën	1 T
	Slagvastheid	18 J
	Potloodhardheid van het oppervlak	F tot H
	Zoutneveltest	360 uur
	Weerstand tegen detergenten	Zeer goede weerstand tegen vloeibare detergenten en detergenten in poedervorm
	Weerstand tegen zuren en basen	Goed tot zeer goed
	Weerstand tegen solventen:	
	• Alifaten en alcoholen	Goed tot zeer goed
	• Ketonen	Laag
	• Aromaten	Goed tot zeer goed
	Weerstand tegen minerale oliën	Zeer goed
Opmerkingen	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z100. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding.	