



# Estetic<sup>®</sup> High Tech

<b>Eigenschappen</b>	Thermohardende verf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer goede weerstand bij vormgeving door persen</li> <li>• Erg aantrekkelijk esthetisch uitzicht</li> <li>• Lage glans</li> </ul>
<b>Toepassingen</b>	<b>Elektronische apparatuur, hifi-apparatuur, computers enz.</b>	
<b>Beschrijving</b>	Dikte	25 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: grondlaag van 5 micron + toplaag van 20 micron Rugzijde: Estetic <sup>®</sup> Conductive backcoat van 3 micron
	Glans (Gardner 60°)	≤ 10 GU
	Kleuren	Specifieke kleuren op aanvraag
	Aspect	Glad en korrelig
	Tijdelijke bescherming (optioneel)	Zelfklevende folie of warmtefolie, op gladde bekleding
<b>Testresultaten</b>	Hechting van de bekleding	0 T
	Weerstand tegen scheuren bij het plooiën	1 T
	Slagvastheid	18 J
	Potloodhardheid van het oppervlak	H tot 2H
	Zoutneveltest	240 uur
	Weerstand tegen zuren en basen	Goed
	Weerstand tegen solventen: • Alifaten en alcoholen • Ketonen • Aromaten	Goed tot zeer goed Laag Zeer goed
	Weerstand tegen minerale oliën	Zeer goed
<b>Opmerkingen</b>	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z100. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding.	