

Estetic[®] Access

Eigenschappen	Thermohardende verf	
Toepassingen	Binnenpaneel, meubilair, bouwtoepassingen binnen	
Beschrijving	Dikte	15 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: toplaag van 15 micron Rugzijde: backcoat van 5 of 7 micron
	Glans	20-30 GU
	Kleur	A9002, A9010, A9881 Andere kleuren op aanvraag
	Aspect	Glad
	Tijdelijke bescherming (optioneel)	Zelfklevende folie of warmlasfolie
Testresultaten	Hechting van de bekleding	≤ 2 T
	Weerstand tegen scheuren bij het plooiën	≤ 3 T
	Slagvastheid	15 J
	Clemen krasweerstand	≥ 1 kg
	Potloodhardheid van het oppervlak	HB tot H
	Zoutneveltest	150 uur
Opmerkingen	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z100. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding.	