



Granite[®] Cloudy

Eigenschappen	Thermohardende verf	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer goede vervormbaarheid tijdens het dieptrekken en profileren • Goede corrosieweerstand
Toepassingen	Buitentoeepassingen: bekleding speciaal ontwikkeld voor dakpannen	
Beschrijving	Dikte	Gewoonlijk: 35 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: 35 micron Rugzijde: backcoat van 5, 7, 10 of 12 micron Enkelzijdige afwerking
	Kleuren / Glans (Gardner 60°)	Anticato / 5 GU Terracotta / 20 GU
	Aspect	Wolkachtig effect
	Tijdelijke bescherming (optioneel)	Zelfklevende folie; gelieve ons te contacteren
Testresultaten	Hechting van de bekleding	≤ 0,5 T
	Weerstand tegen scheuren bij het plooiën	≤ 1 T
	Slagvastheid	18 J
	Clemen krasweerstand	≥ 2 kg
	Weerstand bij vervormde delen: Marciniak-test	< 1C1
	Potloodhardheid van het oppervlak	F
	Corrosieweerstand: <ul style="list-style-type: none"> • Zoutneveltest • Categorie corrosieweerstand 	360 uur, afhankelijk van het substraat RC3
	Condensatiweerstand (QCT)	1000 uur
	Categorie UV-bestendigheid	RUV4
	Brandbestendigheid (EN 13501-1)	A1
	Weerstand tegen zuren en basen	Goed tot zeer goed
	Weerstand tegen solventen: <ul style="list-style-type: none"> • Alifaten en alcoholen • Ketonen • Aromaten 	Zeer goed Laag Goed tot zeer goed
	Weerstand tegen minerale oliën	Zeer goed
Automatische garantie	De tekst van de garantie kan op www.arcelormittal.com/fce geraadpleegd worden onder Products & Services > Garantie organic coated steel <ul style="list-style-type: none"> • Niet-perforatie van de staalplaat • Niet loskomen van de verflaag • Esthetisch uitzicht ($\Delta E \leq 3$; behoud van glans $\geq 80\%$) 	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 10 jaar, afhankelijk van de externe omgeving ≤ 10 jaar, afhankelijk van de externe omgeving ≤ 5 jaar, afhankelijk van de geografische locatie en de verfkleurcategorie
Opmerkingen	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z225 (gegarandeerd minimum). Hoewel we er alles aan doen om op elke rol het standaard wolkachtige effect te reproduceren, kunnen we niet garanderen dat het uitzicht van de kleur op elke rol exact hetzelfde is. Daarom raden we aan voor een gebouw één bestelling te plaatsen; standaard stalen zijn louter indicatief.	