

# Estetic<sup>®</sup> Standard

<b>Propriétés principales</b>	Peinture thermodurcissable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne résistance à la corrosion</li> <li>• Bonne aptitude à la déformation</li> </ul>
<b>Applications</b>	<b>Revêtement de base pour utilisations intérieures : rayonnages, radiateurs, habillages</b>	
<b>Description</b>	Épaisseur	25 microns
	Composition	Face supérieure : 5 microns de primaire + 20 microns de finition Face inférieure : 5, 7, 10 ou 12 microns de revêtement envers
	Brillance (Gardner 60°)	30 UB Autre brillance sur demande
	Teintes	Palette de teintes Autres teintes sur demande
	Aspect	Lisse
	Protection temporaire (option)	Film auto-adhésif ou film appliqué à chaud
<b>Performances</b>	Adhérence du revêtement	≤ 2 T
	Résistance à la fissuration par pliage	≤ 3 T
	Résistance aux chocs	18 J
	Dureté «crayon» superficielle	De HB à H
	Test de brouillard salin	240 heures
	Résistance aux acides et bases	Bonne
	Résistance aux solvants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• aliphatiques et alcooliques</li> <li>• cétoniques</li> <li>• aromatiques</li> </ul>	Très bonne Faible Bonne à très bonne
	Résistance aux huiles minérales	Très bonne
<b>Remarques</b>	Ces performances se réfèrent spécifiquement au revêtement métallique Z100. En cas d'application d'un produit (film, huile, mousse, colle, peinture, etc.) après la livraison de la bobine, s'assurer de sa compatibilité avec le revêtement.	