



# Estetic<sup>®</sup> Mat

<b>Eigenschappen</b>	Thermohardende verf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goede vervormbaarheid</li> <li>• Mat uitzicht</li> <li>• Gemakkelijk te reinigen</li> <li>• Uitstekende weerstand tegen metaalvlekken</li> </ul>
<b>Toepassingen</b>	<b>Metalen plafonds (dekplaat, plafondtegels, geperforeerde panelen, toebehoren enz.), binnenpanelen, deuren</b>	
<b>Beschrijving</b>	Dikte	25 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: grondlaag van 5 micron + toplaag van 20 micron Rugzijde: backcoat van 5, 7, 10 of 12 micron
	Glans (Gardner 60°)	Gewoonlijk: 15 GU Mogelijk: 5-20 GU
	Kleuren	Specifieke kleuren op aanvraag
	Aspect	Glad, rimpelig
	Tijdelijke bescherming (optioneel)	Zelfklevende folie of warmlasfolie
<b>Testresultaten</b>	Hechting van de bekleding	≤ 0,5 T
	Weerstand tegen scheuren bij het plooiën	≤ 2 T
	Slagvastheid	18 J
	Potloodhardheid van het oppervlak	HB tot F
	Zoutneveltest	240 uur
	Classificatie brandgedrag: NF EN 13501-1	A1
	Weerstand tegen zuren en basen	Goed
	Weerstand tegen solventen: • Alifaten en alcoholen • Ketonen • Aromaten	Goed tot zeer goed Laag Goed
	Weerstand tegen minerale oliën	Zeer goed
<b>Opmerkingen</b>	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z100. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding.	