



Estetic[®] Tex

Eigenschappen	Thermohardende verf	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer goede slijtageweerstand • Goede vervormbaarheid • Zeer goede oppervlakhardheid
Toepassingen	Metalen meubilair, rekken en kasten, behuizingen van huishoudtoestellen, kasten en kokers voor airco, radiators, behuizingen enz.	
Beschrijving	Dikte	35 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: gekleurde onderlaag van 20 micron + getextureerde vernis van 15 micron Rugzijde: backcoat van 5, 7, 10 of 12 micron
	Glans (Gardner 60°)	Gewoonlijk: 30-50 GU
	Kleuren	Specifieke kleuren op aanvraag
	Aspect	Getextureerd
	Tijdelijke bescherming (optioneel)	Niet van toepassing
	Testresultaten	Hechting van de bekleding
Weerstand tegen scheuren bij het plooiën		≤ 2 T
Slagvastheid		18 J
Potloodhardheid van het oppervlak		H tot 2H
Zoutneveltest		240 uur
Weerstand tegen zuren en basen		Goed tot zeer goed
Weerstand tegen solventen: <ul style="list-style-type: none"> • Alifaten en alcoholen • Ketonen • Aromaten 		Zeer goed Laag Goed
Weerstand tegen minerale oliën		Zeer goed
Opmerkingen	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z100. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding.	