



Estetic[®] Cold

Propriétés principales	Peinture thermodurcissable	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne aptitude à la déformation • Bonne résistance aux taches
Applications	Electroménager : réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes, chauffe-eau, petits appareils électroménagers, etc.	
Description	Epaisseur	25 microns
	Composition	Face supérieure : 5 microns de primaire + 20 microns de finition Face inférieure : 7, 10 microns de revêtement envers ultra brillant
	Brillance (Gardner 60°)	Habituelle : 60-90 UB
	Teintes	Teintes spécifiques sur demande
	Aspect	Lisse, peau d'orange
	Protection temporaire (option)	Film auto-adhésif ou film appliqué à chaud
	Performances	Adhérence du revêtement
Résistance à la fissuration par pliage		2 T
Résistance aux chocs		18 J
Dureté «crayon» superficielle		De F à H
Test de brouillard salin		240 heures
Résistance aux produits d'entretien		Bonne
Résistance aux acides et bases		Bonne à très bonne
Résistance aux solvants : <ul style="list-style-type: none"> • aliphatiques et alcooliques • cétoniques • aromatiques 		Bonne à très bonne Faible Bonne à très bonne
Résistance aux huiles minérales	Très bonne	
Remarques	Ces performances se réfèrent spécifiquement au revêtement métallique Z100. En cas d'application d'un produit (film, huile, mousse, colle, peinture, etc.) après la livraison de la bobine, s'assurer de sa compatibilité avec le revêtement.	