



Estetic[®] Hot

Eigenschappen	Thermohardende verf	<ul style="list-style-type: none"> • Goede vervormbaarheid • Goede weerstand tegen vlekken • Zeer goede hittevastheid
Toepassingen	Huishoudtoestellen: fornuizen, ovens, kleine toestellen enz.	
Beschrijving	Dikte	25 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: grondlaag van 5 micron + toplaag van 20 micron Rugzijde: hoogglanzende backcoat van 7, 10 micron
	Glans (Gardner 60°)	Gewoonlijk: 30-90 GU
	Kleuren	Specifieke kleuren op aanvraag
	Aspect	Glad
	Tijdelijke bescherming (optioneel)	Zelfklevende folie of warmlasfolie
Testresultaten	Hechting van de bekleding	1 T
	Weerstand tegen scheuren bij het plooiën	≤ 2 T
	Slagvastheid	18 J
	Potloodhardheid van het oppervlak	F tot H
	Zoutneveltest	240 uur
	Temperatuurweerstand	Standaardproduct: continu bij 120 °C, 24 uur bij 200 °C (maximum)
	Weerstand tegen huishoudelijke producten	Goed
	Weerstand tegen zuren en basen	Goed tot zeer goed
	Weerstand tegen solventen:	
	• Alifaten en alcoholen	Goed tot zeer goed
	• Ketonen	Laag
	• Aromaten	Goed tot zeer goed
	Weerstand tegen minerale oliën	Zeer goed
Opmerkingen	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z100. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding.	