

# Estetic<sup>®</sup> Wet

<b>Propriétés principales</b>	Peinture thermodurcissable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultra brillante</li> <li>• Très bonne aptitude à la déformation</li> <li>• Bonne résistance aux détergents</li> </ul>
<b>Applications</b>	<b>Electroménager : machines à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, petits appareils électroménagers, etc.</b>	
<b>Description</b>	Epaisseur	25 microns
	Composition	Face supérieure : 5 microns de primaire + 20 microns de finition Face inférieure : 7, 10 microns de revêtement envers ultra brillant
	Brillance (Gardner 60°)	Habituelle : 60-90 UB
	Teintes	Teintes spécifiques sur demande
	Aspect	Lisse, peau d'orange
	Protection temporaire (option)	Film auto-adhésif ou film appliqué à chaud
	<b>Performances</b>	Adhérence du revêtement
Résistance à la fissuration par pliage		1 T
Résistance aux chocs		18 J
Dureté «crayon» superficielle		De F à H
Test de brouillard salin		360 heures
Résistance aux détergents		Très bonne avec détergent liquide ou en poudre
Résistance aux acides et bases		Bonne à très bonne
Résistance aux solvants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• aliphatiques et alcooliques</li> <li>• cétoniques</li> <li>• aromatiques</li> </ul>		Bonne à très bonne Faible Bonne à très bonne
Résistance aux huiles minérales	Très bonne	
<b>Remarques</b>	Ces performances se réfèrent spécifiquement au revêtement métallique Z100. En cas d'application d'un produit (film, huile, mousse, colle, peinture, etc.) après la livraison de la bobine, s'assurer de sa compatibilité avec le revêtement.	