



Estetic[®] Access

Propriétés principales	Peinture thermodurcissable		
Applications	Partie intérieure des panneaux sandwich, mobilier, utilisations intérieures		
Description	Épaisseur	15 microns	
	Composition	Face supérieure :	15 microns de finition
		Face inférieure :	5 ou 7 microns de revêtement envers
	Brillance	20-30 UB	
	Teintes	A9002, A9010, A9881 Autres teintes sur demande	
	Aspect	Lisse	
	Protection temporaire (option)	Film auto-adhésif ou film appliqué à chaud	
Performances	Adhérence du revêtement	≤ 2 T	
	Résistance à la fissuration par pliage	≤ 3 T	
	Résistance aux chocs	15 J	
	Résistance à la rayure (Clemen)	≥ 1 kg	
	Dureté «crayon» superficielle	De HB à H	
	Test de brouillard salin	150 heures	
Remarques	Ces performances se réfèrent spécifiquement au revêtement métallique Z100. En cas d'application d'un produit (film, huile, mousse, colle, peinture, etc.) après la livraison de la bobine, s'assurer de sa compatibilité avec le revêtement.		